

INA Bazna klizna mast

Opći podaci - primjena

INA Bazna klizna mast je smjesa mikrokristaliničnog voska i sirovog parafina uz dodatak mineralnog ulja velike viskoznosti.

Primjenjuje se kao temeljni premaz navoza za porinuča brodova.

INA Bazna klizna mast odlikuje se odličnim svojstvom nosivosti, visokim talištem, vrlo dobrim svojstvom lijepljenja na drvenu podlogu, izvrsnom plastičnošću i otpornošću, te konzistentnošću.

Za svako porinuča treba ponovo pripremiti temeljni premaz navoza s INA Baznom kliznom masti, sukladno planu porinuča broda.

Razina kvalitete - specifikacije

INA N 22-230

Svojstva	INA Bazna klizna mast	Metoda
Izgled i boja	svijetlo žuta mast	vizualno
Kapljište, °C	60	ISO 2176
Sadržaj ulja, mas. %	3	ASTM D 721
Penetracija, 0,1 mm		ASTM D 1321 (mod.)*
- kod 16 °C	18	
- kod 21 °C	23	
- kod 27 °C	34	
- kod 32 °C	60	
- kod 38 °C	140	
Plamište, °C	210	ISO 2592

*ASTM D 1321(mod.) - penetracija se određuje opterećenjem igle sa 150 g.